

サワマサ インフォメーション



各種塗料・接着剤・防水剤・塗装機器卸

澤政興業株式会社

本社 TEL(052)331-6510・FAX331-6561
 南営業所 TEL(052)621-9882・FAX621-9873
 四日市営業所 TEL(0593)96-1872・FAX 96-2019
 UC事業部 TEL(052)621-8941・FAX621-8982
 カラーセンター TEL(052)621-9882・FAX621-9873
 調色センター TEL(052)621-9818・FAX621-9873

高級木工塗料専門技術メーカー

大谷塗料

No 166

NEW

F☆☆☆☆適合 環境対応型塗料

URL <http://www.sawamasa.co.jp>

F☆☆☆☆
1液湿気硬化型
ウレタン塗料

セーフティーワルツ ネオデラック2020FF



耐摩擦性に強く、滑らず、粘着がないため安全性に優れています

シックハウスに係るトルエン、キシレン等
厚生労働省が規定している化学物質を配合していません

塗膜が食品衛生法に適合
小さなお子様が直接触れる場所でも安心



- 乾燥性抜群！！
- 光沢性向上！
- 肉持ち感抜群！

用途 安全性とスリップ性が問われるスポーツ施設・病院・店舗・住宅の木部ドア・建材

特長 空気中の湿気によって硬化する一液型ウレタン塗料です。激しい運動に対する耐摩擦性に強く、滑らず、粘着がないため、安全性に優れています。
長期間にわたり、美しい仕上がり感と強靱な塗膜を維持します。

容量 16kg (ツヤ有り・半ツヤ消し・全ツヤ消し)

No.	工 程	使 用 塗 料	塗 装 方 法	塗 装 条 件 15 ~ 30 °C	
				塗 布 量	塗 り 重 ね 時 間
1	素地研磨	#40~#100ペーパー			
2	下 塗 り	SWネオデラック2020FF	※ 羊毛モップ	80~100g/m ²	8時間以上
3	研 磨	#120~#150ペーパー			
4	中 塗 り	SWネオデラック2020FF	※ 羊毛モップ	80~100g/m ²	8時間以上
5	研 磨	#120~#150ペーパー			
6	線 引 き	ウレタンエナメル			1日
7	上 塗 り	SWネオデラック2020FF	※ 羊毛モップ	80~100g/m ²	1日

※SW ネオデラック2020FF専用シンナーで10~30%希釈

澤政グループ 名古屋正木・名古屋西・名古屋南・四日市・小牧・浜松・掛川・配送センター・調色センター