



本社 TEL (052) 331-6510・FAX 331-6561
 南営業所 TEL (052) 621-9882・FAX 621-9873
 四日市営業所 TEL (0593) 96-1872・FAX 96-2019
 UC事業部 TEL (052) 621-8941・FAX 621-8982
 カラーセンター TEL (052) 621-9882・FAX 621-9873
 調色センター TEL (052) 621-9818・FAX 621-9873

URL <http://www.sawamasa.co.jp>

1液型水系ポリウレタン樹脂クリヤー



(社) 日本塗料工業会登録	
登録番号	申請中
ホルムアルデヒド放出等級	F☆☆☆☆
問い合わせ先	http://www.toryo.or.jp

水系ポウジンテックス ショップクリヤー

臭いの少ない 水性1液のクリヤーが登場!
 店舗等の床面にオススメです!

SELECT

高光沢、高耐久性、耐汚染性



水系ポウジンテックス ショップクリヤーは、水系ウレタン樹脂の性能を極限まで引き出した床用塗料です。高硬度、高光沢の塗膜を形成し、ヒールマークが付きにくく、すり傷防止性に優れ、耐汚染性・耐久性を發揮します。モルタルコンクリートのクリヤー仕上げや水系アクリル塗料の保護コートに最適です。

特長 F☆☆☆☆ ホルムアルデヒドの発散は少ない建築基準法、建築材料の区分は規制対象外となっている(申請中)

1. 環境にやさしい水系システム
2. 水系でありながら高光沢の塗膜を形成
3. 傷つきにくく、硬い塗膜を形成(ハードタイプ)
4. 水系ウレタンの中では滑りにくく、汚れ(ヒールマーク)が付きにくい
5. 水系2液型塗料に匹敵する耐汚染性、耐久性を發揮

PLACE



店舗・通店

学校室・OIC—教室

階段・廊下

一般工場・倉庫

用途

1. モルタル・コンクリートのクリヤー仕上げ
2. 水系アクリル塗膜の保護コート
3. 既存塗膜の艶出しメンテナンス

優れた耐汚染性

ショップクリヤーを塗装した床面はタイヤマーク(ヒールマーク)が付きにくく、傷もつきにくい!



上図は一般水性アクリル塗料の上にショップクリヤーを塗装してタイヤ片及びコインで擦りつけたときの汚染及び擦り傷の状態を表しています。

既存塗膜の艶出しメンテナンス

ショップクリヤーを塗装することにより、旧塗膜の傷が目立たなくなり、艶も復活!



上図は一般水性アクリル塗料をした面をサンドペーパー及びコインで傷をつけ、その上にショップクリヤーを塗装した状態を表しています。

塗装仕様

■新設 施工時の気温 10℃以上

工程	使用塗料	希釈割合 清水	塗装方法	塗回数 (回)	塗分量 (kg/m ² /回)	塗面積 (m ² /缶セット)	可使時間 (23℃)	塗装間隔(23℃)		
								工程内	工程間	歩行可能
素地調整	新打設のコンクリート面では、夏季30日以上、冬季40日以上養生乾燥させ(モルタル面では夏季14日以上、冬季20日以上)、表面層の水分率5%以下(デジタル水分計)とする。表面層にレイタンスや緻密層があると付着不良の原因となるため、必ずポリッシャー又はライナックス等でプライマーが含浸する下地面になるまで目荒らしを行い、次いで丁寧に清掃する。既設モルタル・コンクリート面では、油分・ゴミ・ホコリ・泥等を丁寧に除去・清掃し、十分乾燥させる。またクラック・不陸等はプライマー工程後、あらかじめエポキシパテ等で充填する。									
下塗り	水系ポウジンテックス エポキシシーラー 主剤12kg 硬化剤4kg	0~0.8kg	ハケ ローラー	1	0.12~0.16	100~133	40分以内	—	8h以上 48h以内	—
上塗り	水系ポウジンテックス ショップクリヤー 15kg	1.5~3.0kg	ハケ ローラー	2	0.12~0.15	50~63	—	2h以上	—	6h以上 完全硬化2日以上

※塗分量には希釈水は含まれていません。塗分量は条件により増減します。

荷姿

上塗り材

水系ポウジンテックス ショップクリヤー …… 15kg・4kg

下塗り材

水系ポウジンテックス エポキシシーラー …… 16kgセット
4kgセット