



水性1液透湿型基礎巾木用シリコン樹脂塗料

ホルムアルデヒド放散等級区分
F☆☆☆☆
居室内で無制限に使用できます

ロックキンコート (つや消し)

基礎巾木部の汚れ・劣化を 見落としていませんか？

綺麗に塗り替えて中性化を抑制し コンクリートを保護します。

標準塗装仕様

工程	使用塗料	希釈剤 塗装方法と希釈割合(%)	塗装 回数	標準塗付量 (kg/m ² /回)	塗り重ね可能時間 (23℃)	
素地調整	新設	ゴミ、ホコリ、付着物等は入念に除去し、乾燥した清浄な面とする (含水率 10% 以下、pH9.5 以下)。				
下地調整	改修	ゴミ、ホコリ、藻、カビなどの付着物は入念に除去する。旧塗膜に浮き、割れ、膨れ等がある場合は入念に除去する。クラック、鉄筋の露出、モルタル浮き等の不具合がある場合は適切に処理する。				
下塗り	新設 改修 共	ロックカチオンシーラーマルチⅢ 水 ハケ・ローラー：0% (通常不要)	1	0.07~0.13	3時間以上	
上塗り		ロックキンコート 水 ハケ・ローラー：5~10%	2	0.20~0.25	2時間以上	

ロックキンコート で予防

☑ 露筋



☑ ひび割れ



☑ カビ・藻



ひび割れ
抑制

微弾性

水性1液

防カビ
防藻

透湿性

中性化
露筋抑制

防水

シリコン配合
高耐久性

容量・荷姿 16kg

色相：淡彩色対応・N-80：ライトグレー、N-70：グレー