

超高耐候水性無機多彩仕上げ塗料
KF SUPER JEWEL COAT II

KF スーパージュエルコート II



超高耐候無機塗料を使用した多彩色模様で意匠性ある仕上がりを実現

無機塗料のパイオニアとして—
意匠性と高耐候性を両立した『多彩模様塗料』。

業界に先駆け高耐候塗料の販売・開発を行うKFケミカルから、
数多くの実績ある無機塗料を使用した超高耐候性『多彩模様塗料』を開発。
無機塗料のもつく（超高耐候性）に〈意匠性〉をプラス。
KFケミカルの製品開発技術力が実現した、他に類を見ない革新的な塗料です。

一般的なローラーでの作業が可能

汎用多彩色塗料では不可能だった一般のウールローラーでの施工が可能に。
窯業系サイディングボードやモルタル、金属サイディングなど下地を選ばず、施工面でも高機能な塗料です。



セミフロンバインダー
SIII (共色)
※下塗は下地の種類・
状態に合わせて
お選びください。



KFスーパー ジュエル
コートIIベース



KFスーパー
ジュエルコートII



塗膜表面
(乾燥前)
※塗料の特性上、
乾燥前は表面が
白濁して見えます。



塗膜表面
(乾燥後)

■ 標準仕様 1 (窯業系サイディングボード・金属系サイディングボード・モルタル下地：リシン、吹付けタイルなど)

工法	材料名	塗回数	塗布量 (kg/m ² /回)	希釈	塗装間隔 (20℃)	塗装用具
下地調整	旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。					
下塗	セミフロンバインダー-SIII (共色)	1	0.15 ~ 0.18	塗料用シンナー-A 0~10%	12時間以上7日以内	刷毛、中毛ローラー、スプレー
中塗	KFスーパージュエルコートIIベース	1	0.20 ~ 0.30	水道水 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、中毛ローラー、スプレー
上塗	KFスーパージュエルコートII	1	0.20 ~ 0.40	水道水 0~10%	4時間以上7日以内	中毛ローラー

荷姿

材料名	荷姿 (kg/缶)	使用量 (kg/m ² /回)	施工面積 (m ²)	材料名	荷姿 (kg/缶)	使用量 (kg/m ² /回)	施工面積 (m ²)
セミフロンバインダー-SIII	8 (7:1)	0.15 ~ 0.18	44 ~ 53	セミフロンフィラー	16	0.20 ~ 0.40	40 ~ 80
	16 (14:2)		88 ~ 106				
KFマイクロカチオンシーラー	15	0.10 ~ 0.18	83 ~ 150	KFスーパージュエルコートIIベース	3.2 (3:0.2)	0.20 ~ 0.30	10 ~ 16
セミフロンエポプライマー-II	16 (14.4:1.6)	0.12 ~ 0.18	88 ~ 133	KFスーパージュエルコートII	16 (15:1)	0.20 ~ 0.40	53 ~ 80